



Declaración de prestaciones

DoP-Nr.: 4026639010612-003190

① SOLITEX FRONTA WA

② 10132

(Numero del lote véase impreso en la lámina)

Unterdeck- und Unterspannbahn für Wände

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Sistema 3

Los organismos notificados "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - y "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - han realizado los ensayos principales de las características de los materiales según Sistema 3.

⑨ Prestaciones declaradas según DIN EN 13859-2

Propiedad	Norma	Valor
Longitud ¹		50 m
Anchura ²		1,5 m
Peso por superficie	UNE EN 1849-2:2001	100 ±5 g/m ²
Grosor	UNE EN 1849-2:2001	0,45 ±0,05 mm
Valor-sd	UNE EN ISO 12572:2001	0,05 ±0,02 m
Comportamiento al fuego	UNE EN 13501-1:2002	E
Resistencia a penetración del agua no-/envejecido*	UNE EN 13111:2001	W1 / W1
Máx. fuerza a tracción long./trans.	UNE EN 12311-1:1999	210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm
Máx. fuerza a tracción long./trans. envejecido*	UNE EN 12311-1:1999	190 ±20 N/5 cm / 120 ±20 N/5 cm
Dilatación long./trans.	UNE EN 12311-1:1999	90 ±10 % / 90 ±10 %
Dilatación long./trans. envejecido*	UNE EN 12311-1:1999	70 ±10 % / 70 ±10 %
Resistencia al desgarre long./trans.	UNE EN 12310-1:1999	110 ±20 N / 140 ±20 N
*) Durabilidad, tras envejecimiento artificial	UNE EN 1297 :2004 / UNE EN 1296:2001	aprobado
Amoldabilidad en estado frío	UNE EN 1109:1999	-40 °C

Tolerancias de medidas: ¹: +0.5 m; ²: +0.005 m

La prestación del producto según los números 1 y 2 equivale a la prestación declarada según numero 9. Responsable de la declaración de prestaciones es únicamente el fabricante según numero 4. Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante por.

Lothar Moll, Gerente

Michael Förster, Director técnico
Schwetzingen, 02/04/2014